

**ALGORITMO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI COPERTURE IN CEMENTO
AMIANTO TIPO ETERNIT POSATE IN ESTERNO
(DGR n: VII/1439 del 4 Ottobre 2000)**

A. STATO DI CONSERVAZIONE (con lente), si da valore:

- 1 se i fasci di fibre sono inglobate completamente;
- 2 se i fasci di fibre sono inglobate solo parzialmente;
- 3 se i fasci di fibre inglobate sono facilmente asportabili

B. PRESENZA DI FESSURAZIONI, si da valore:

- 1 se le fessurazioni sono assenti;
- 2 se le fessurazioni sono rare;
- 3 se le fessurazioni sono numerose

C. FRIABILITA' ESEGUITA CON TEMPO ASCIUTTO, per questa prova è necessaria una pinza da meccanici, si da valore:

- 1 se un angolo flessa con le pinze si rompe nettamente con suono secco;
- 2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

D. RILASCIO SUPERFICIALE, si da valore

- 1 se sfregando la superficie con un guanto di lattice non vengono rilasciate particelle;
- 2 se sfregando la superficie con un guanto di lattice vengono rilasciate particelle

E. ACCESSIBILITA', si da valore:

- 1 se la copertura non è accessibile;
- 2 se vi è necessità di accesso per eventuali servitù;
- 3 se facilmente accessibile

F. FREQUENZA DI ACCESSO, si da valore:

- 1 se non vi è mai accesso alla copertura;
- 2 se vi si accede qualche volta;
- 3 se vi si accede spesso

G. STRUTTURA DI SOSTEGNO, si da valore:

- 1 se la copertura è appoggiata su solaio portante;
- 2 se la copertura è appoggiata su travetti

H. DISTANZA DA FINESTRE, si da valore:

- 1 se la copertura è distante da finestre o terrazze;
- 2 se vi sono finestre e/o terrazze prospicienti ed attigue

V. VETUSTA' (in anni) fattore moltiplicatore:

- 1 se < 12 anni;
- 2 da 13 a 17 anni;
- 3 da 18 a 29 anni;

4 > 29 anni

INDICE DI VALUTAZIONE: (A+B+C+D+E+F+G+H) * V =

Da 8 a 18: nessun intervento; si ripete la valutazione dopo 3 anni;

Da 19 a 76: **si deve procedere** all'incapsulamento temporaneo con prodotti resistenti all'acqua oppure una eventuale sovracopertura previa valutazione statica delle strutture o a eventuale rimozione; se il punteggio è compreso tra 19 e 50, in alternativa all'incapsulamento, può essere accettato l'impegno del proprietario allo smaltimento entro 5 anni.

Oltre 76: **si deve procedere** alla rimozione del materiale